


Disco de corte **A 660 R SUPRA**



Fe-S-Cl
<0,1%



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■□□

Agresividad ■■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■■□□

Utilidad del producto

Sin hierro, azufre ni cloro - Mínima formación de rebaba - Buen rendimiento de corte con una presión de contacto reducida

Materiales

Acero ●

Acero inoxidable ○

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328905
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	328906

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

